

Fiche technique sur les marches en béton



Les marches Interblocs sont disponibles dans différentes finitions : **bouchardées, lavées, lisses** (finition épurée), **rustiques** (écornées, épaufrées) ou **polies**. D'autres finitions sont envisageables.

Elles sont colorées dans la masse (oxydes métalliques).

Caractéristiques du béton :

Type de Ciment	CEM I 52.5 R
Type de béton / Classe CI	Béton armé / CI = < 0.4%
Granularité	2/8 lavé
Nature des agrégats	Calcaire
Résistance minimale sur cube 15/15	45 N / mm ²
Classe d'environnement	Gel et agents de déverglaçage sans et avec AE

Conditionnement et poids :

Dimensions (cm)	Sur mesure
Arêtes chanfreinées	C 10/10mm
Conditionnement	Sur palette
Nombre par palette	En fonction du format
Masse volumique sèche apparente du béton	2200 kg/m ³
Teintes de base disponibles	Tourbe Luxembourg Cendre
Toute autre couleur est également facilement réalisable	

D'autres dimensions (section, hauteur) sont également envisageables et répondent aux critères techniques ci-dessus.